GLAMOUR
TEXTILE DESIGN LAB

DHARMA dis. 100 Outdoor FR

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	97% PP; 3% PL
ALTEZZA / WIDTH	140 cm +/- 3%
PESO / WEIGHT	980 g/ml +/- 5%

COD. NOMENCLATURA / TARIFF CODE	54077300

VARIAZIONE DIMENSIONALE AI LAVAGGI / DIMENSIONAL STABILITY		
LAVAGGIO IN ACQUA a 30°C delicato GENTLE WASHING AT 30°C	EN ISO 6330	ORDITO/WARP ≤ 2% TRAMA/WEFT ≤ 1%
SOLIDITA' DEL COLORE / COLOUR FASTNESS		
SOLIDITA' ALLO SFREGAMENTO A SECCO DRY RUBBING FASTNESS	EN ISO 105-X12	≥ 4/5
SOLIDITA' ALLO SFREGAMENTO AD UMIDO WET RUBBING FASTNESS	EN ISO 105-X12	≥ 4/5
SOLIDITA' ALLE INTEMPERIE – TEST ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO WEATHERING – XENON TEST	EN ISO 105-B04	≥ 7
SOLIDITA' ALL'ACQUA DI MARE COLOUR FASTNESS TO SEA WATER	EN ISO 105-E02	5
SOLIDITA' ALL'ACQUA CLORATA COLOUR FASTNESS TO CHLORINATED WATER	EN ISO 105-E03	5
TEST FISICI / PHYSICAL TESTS		
PILLING	EN ISO 12945-2	≥ 4/5
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE	EN ISO 12947-2	≥ 60.000 giri / rubs
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE TEAR STRENGHT	EN ISO 13937-3	ORDITO/WARP > 600 N TRAMA/WEFT > 600 N
RESISTENZA ALLA TRAZIONE TENSILE STRENGHT	EN ISO 13934-2	ORDITO/WARP > 1.500 N TRAMA/WEFT > 2.000 N
SCORRIMENTO DELLE CUCITURE SEAM SLIPPAGE	EN ISO 13936-2	ORDITO/WARP ≤ 4 mm TRAMA/WEFT ≤ 4 mm
REAZIONE AL FUOCO / FIRE BEHAVIOR		
BS 5852-1:1979	CIGARETTE	PASS
BS 5852-1:1979	MATCH	PASS on FR foam 35 Kg/m^3
EN 1021-1:2014	CIGARETTE	PASS
EN 1021-2:2014	MATCH	PASS on FR foam 35 Kg/m^3
CALIFORNIA BULLETIN TB 117:2013		PASS
ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE / CARE INSTRUCTIONS (ISO 3758)		
	NON STROFINARE SUL DIRITTO / DO NOT RUB ON THE FACE SIDE	

I valori riportati si riferiscono ai campioni da noi testati e potrebbero essere suscettibili di leggere variazioni da partita a partita REV. n. 00 del 20/01/2023
The results refer to the tested samples and may slightly vary from batch to batch.

Beratung und Vertretung in der Schweiz:
Lohnke Leder und Textil
Friedrichshafnerstrasse 51 I 8590 Romanshorn
Tel. 071 477 18 18 I www.ledtex.ch

GLAMOUR
TEXTILE DESIGN LAB

DHARMA dis. 200 Outdoor FR

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	80% PP; 20% PL
ALTEZZA / WIDTH	140 cm +/- 3%
PESO / WEIGHT	980 g/ml +/- 5%

COD. NOMENCLATURA / TARIFF CODE	54077300

VARIAZIONE DIMENSIONALE AI LAVAGGI / DIMENSIONAL STABILITY		
LAVAGGIO IN ACQUA a 30°C delicato GENTLE WASHING AT 30°C	EN ISO 6330	ORDITO/WARP ≤ 2% TRAMA/WEFT ≤ 1%
SOLIDITA' DEL COLORE / COLOUR FASTNESS		
SOLIDITA' ALLO SFREGAMENTO A SECCO DRY RUBBING FASTNESS	EN ISO 105-X12	≥ 4/5
SOLIDITA' ALLO SFREGAMENTO AD UMIDO WET RUBBING FASTNESS	EN ISO 105-X12	≥ 4/5
SOLIDITA' ALLE INTEMPERIE – TEST ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO WEATHERING – XENON TEST	EN ISO 105-B04	≥ 7
SOLIDITA' ALL'ACQUA DI MARE COLOUR FASTNESS TO SEA WATER	EN ISO 105-E02	5
SOLIDITA' ALL'ACQUA CLORATA COLOUR FASTNESS TO CHLORINATED WATER	EN ISO 105-E03	5
TEST FISICI / PHYSICAL TESTS		
PILLING	EN ISO 12945-2	≥ 4/5
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE	EN ISO 12947-2	≥ 60.000 giri / rubs
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE TEAR STRENGHT	EN ISO 13937-3	ORDITO/WARP > 400 N TRAMA/WEFT > 400 N
RESISTENZA ALLA TRAZIONE TENSILE STRENGHT	EN ISO 13934-2	ORDITO/WARP > 1.000 N TRAMA/WEFT > 1.000 N
SCORRIMENTO DELLE CUCITURE SEAM SLIPPAGE	EN ISO 13936-2	ORDITO/WARP ≤ 4 mm TRAMA/WEFT ≤ 4 mm
REAZIONE AL FUOCO / FIRE BEHAVIOR		
BS 5852-1:1979	CIGARETTE	PASS
BS 5852-1:1979	MATCH	PASS on FR foam 35 Kg/m^3
EN 1021-1:2014	CIGARETTE	PASS
EN 1021-2:2014	MATCH	PASS on FR foam 35 Kg/m^3
CALIFORNIA BULLETIN TB 117:2013		PASS
ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE / CARE INSTRUCTIONS (ISO 3758)		
	NON STROFINARE SUL DIRITTO / DO NOT RUB ON THE FACE SIDE	

I valori riportati si riferiscono ai campioni da noi testati e potrebbero essere suscettibili di leggere variazioni da partita a partita REV. n. 00 del 20/01/2023()
The results refer to the tested samples and may slightly vary from batch to batch.

Beratung und Vertretung in der Schweiz:
Lohnke Leder und Textil
Friedrichshafnerstrasse 51 I 8590 Romanshorn
Tel. 071 477 18 18 I www.ledtex.ch

GLAMOUR
TEXTILE DESIGN LAB

DHARMA dis. 300 Outdoor FR

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	60% PP; 40% PL
ALTEZZA / WIDTH	140 cm +/- 3%
PESO / WEIGHT	710 g/ml +/- 8%

COD. NOMENCLATURA / TARIFF CODE	54077300

VARIAZIONE DIMENSIONALE AI LAVAGGI / DIMENSIONAL STABILITY		
LAVAGGIO IN ACQUA a 30°C delicato GENTLE WASHING AT 30°C	EN ISO 6330	ORDITO/WARP ≤ 2% TRAMA/WEFT ≤ 1%
SOLIDITA' DEL COLORE / COLOUR FASTNESS		
SOLIDITA' ALLO SFREGAMENTO A SECCO DRY RUBBING FASTNESS	EN ISO 105-X12	≥ 4/5
SOLIDITA' ALLO SFREGAMENTO AD UMIDO WET RUBBING FASTNESS	EN ISO 105-X12	≥ 4/5
SOLIDITA' ALLE INTEMPERIE – TEST ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO WEATHERING – XENON TEST	EN ISO 105-B04	≥ 7
SOLIDITA' ALL'ACQUA DI MARE COLOUR FASTNESS TO SEA WATER	EN ISO 105-E02	5
SOLIDITA' ALL'ACQUA CLORATA COLOUR FASTNESS TO CHLORINATED WATER	EN ISO 105-E03	5
TEST FISICI / PHYSICAL TESTS		
PILLING	EN ISO 12945-2	≥ 4
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE	EN ISO 12947-2	≥ 30.000 giri / rubs
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE TEAR STRENGHT	EN ISO 13937-3	ORDITO/WARP > 300 N TRAMA/WEFT > 300 N
RESISTENZA ALLA TRAZIONE TENSILE STRENGHT	EN ISO 13934-2	ORDITO/WARP > 600 N TRAMA/WEFT > 600 N
SCORRIMENTO DELLE CUCITURE SEAM SLIPPAGE	EN ISO 13936-2	ORDITO/WARP ≤ 6 mm TRAMA/WEFT ≤ 6 mm
REAZIONE AL FUOCO / FIRE BEHAVIOR		
BS 5852-1:1979	CIGARETTE	PASS
BS 5852-1:1979	MATCH	PASS on FR foam 35 Kg/m^3
EN 1021-1:2014	CIGARETTE	PASS
EN 1021-2:2014	MATCH	PASS on FR foam 35 Kg/m^3
CALIFORNIA BULLETIN TB 117:2013		PASS
ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE / CARE INSTRUCTIONS (ISO 3758)		
	NON STRIZZARE / DO NOT WRING NON STROFINARE SUL DIRITTO / DO NOT RUB ON THE FACE SIDE	

I valori riportati si riferiscono ai campioni da noi testati e potrebbero essere suscettibili di leggere variazioni da partita a partita REV. n. 00 del 20/01/2023()
The results refer to the tested samples and may slightly vary from batch to batch.

Beratung und Vertretung in der Schweiz:
Lohnke Leder und Textil
Friedrichshafnerstrasse 51 I 8590 Romanshorn
Tel. 071 477 18 18 I www.ledtex.ch

GLAMOUR
TEXTILE DESIGN LAB

DHARMA dis. 400 Outdoor FR

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	70% PP; 30% PL
ALTEZZA / WIDTH	140 cm +/- 3%
PESO / WEIGHT	740 g/ml +/- 5%

COD. NOMENCLATURA / TARIFF CODE	54077300

VARIAZIONE DIMENSIONALE AI LAVAGGI / DIMENSIONAL STABILITY		
LAVAGGIO IN ACQUA a 30°C delicato GENTLE WASHING AT 30°C	EN ISO 6330	ORDITO/WARP ≤ 2% TRAMA/WEFT ≤ 1%
SOLIDITA' DEL COLORE / COLOUR FASTNESS		
SOLIDITA' ALLO SFREGAMENTO A SECCO DRY RUBBING FASTNESS	EN ISO 105-X12	≥ 4/5
SOLIDITA' ALLO SFREGAMENTO AD UMIDO WET RUBBING FASTNESS	EN ISO 105-X12	≥ 4/5
SOLIDITA' ALLE INTEMPERIE – TEST ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO WEATHERING – XENON TEST	EN ISO 105-B04	≥ 7
SOLIDITA' ALL'ACQUA DI MARE COLOUR FASTNESS TO SEA WATER	EN ISO 105-E02	5
SOLIDITA' ALL'ACQUA CLORATA COLOUR FASTNESS TO CHLORINATED WATER	EN ISO 105-E03	5
TEST FISICI / PHYSICAL TESTS		
PILLING	EN ISO 12945-2	≥ 4
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE	EN ISO 12947-2	≥ 60.000 giri / rubs
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE TEAR STRENGHT	EN ISO 13937-3	ORDITO/WARP > 300 N TRAMA/WEFT > 300 N
RESISTENZA ALLA TRAZIONE TENSILE STRENGHT	EN ISO 13934-2	ORDITO/WARP > 800 N TRAMA/WEFT > 800 N
SCORRIMENTO DELLE CUCITURE SEAM SLIPPAGE	EN ISO 13936-2	ORDITO/WARP ≤ 4 mm TRAMA/WEFT ≤ 4 mm
REAZIONE AL FUOCO / FIRE BEHAVIOR		
BS 5852-1:1979	CIGARETTE	PASS
BS 5852-1:1979	MATCH	PASS on FR foam 35 Kg/m^3
EN 1021-1:2014	CIGARETTE	PASS
EN 1021-2:2014	MATCH	PASS on FR foam 35 Kg/m^3
CALIFORNIA BULLETIN TB 117:2013		PASS
ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE / CARE INSTRUCTIONS (ISO 3758)		
	NON STROFINARE SUL DIRITTO / DO NOT RUB ON THE FACE SIDE	

I valori riportati si riferiscono ai campioni da noi testati e potrebbero essere suscettibili di leggere variazioni da partita a partita REV. n. 00 del 20/01/2023()
The results refer to the tested samples and may slightly vary from batch to batch.

Beratung und Vertretung in der Schweiz:
Lohnke Leder und Textil
Friedrichshafnerstrasse 51 I 8590 Romanshorn
Tel. 071 477 18 18 I www.ledtex.ch

GLAMOUR
TEXTILE DESIGN LAB

DHARMA dis. 500 Outdoor FR

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	70% PP; 30% PL
ALTEZZA / WIDTH	140 cm +/- 3%
PESO / WEIGHT	770 g/ml +/- 5%

COD. NOMENCLATURA / TARIFF CODE	54077300

VARIAZIONE DIMENSIONALE AI LAVAGGI / DIMENSIONAL STABILITY		
LAVAGGIO IN ACQUA a 30°C delicato GENTLE WASHING AT 30°C	EN ISO 6330	ORDITO/WARP ≤ 2% TRAMA/WEFT ≤ 1%
SOLIDITA' DEL COLORE / COLOUR FASTNESS		
SOLIDITA' ALLO SFREGAMENTO A SECCO DRY RUBBING FASTNESS	EN ISO 105-X12	≥ 4/5
SOLIDITA' ALLO SFREGAMENTO AD UMIDO WET RUBBING FASTNESS	EN ISO 105-X12	≥ 4/5
SOLIDITA' ALLE INTEMPERIE – TEST ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO WEATHERING – XENON TEST	EN ISO 105-B04	≥ 7
SOLIDITA' ALL'ACQUA DI MARE COLOUR FASTNESS TO SEA WATER	EN ISO 105-E02	5
SOLIDITA' ALL'ACQUA CLORATA COLOUR FASTNESS TO CHLORINATED WATER	EN ISO 105-E03	5
TEST FISICI / PHYSICAL TESTS		
PILLING	EN ISO 12945-2	≥ 4
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE	EN ISO 12947-2	≥ 55.000 giri / rubs
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE TEAR STRENGHT	EN ISO 13937-3	ORDITO/WARP > 400 N TRAMA/WEFT > 400 N
RESISTENZA ALLA TRAZIONE TENSILE STRENGHT	EN ISO 13934-2	ORDITO/WARP > 1.000 N TRAMA/WEFT > 1.000 N
SCORRIMENTO DELLE CUCITURE SEAM SLIPPAGE	EN ISO 13936-2	ORDITO/WARP ≤ 4 mm TRAMA/WEFT ≤ 4 mm
REAZIONE AL FUOCO / FIRE BEHAVIOR		
BS 5852-1:1979	CIGARETTE	PASS
BS 5852-1:1979	MATCH	PASS on FR foam 35 Kg/m^3
EN 1021-1:2014	CIGARETTE	PASS
EN 1021-2:2014	MATCH	PASS on FR foam 35 Kg/m^3
CALIFORNIA BULLETIN TB 117:2013		PASS
ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE / CARE INSTRUCTIONS (ISO 3758)		
	NON STROFINARE SUL DIRITTO / DO NOT RUB ON THE FACE SIDE	

I valori riportati si riferiscono ai campioni da noi testati e potrebbero essere suscettibili di leggere variazioni da partita a partita REV. n. 00 del 20/01/2023()
The results refer to the tested samples and may slightly vary from batch to batch.

Beratung und Vertretung in der Schweiz:
Lohnke
Leder und Textil
Friedrichshafnerstrasse 51 I 8590 Romanshorn
Tel. 071 477 18 18 I www.ledtex.ch

GLAMOUR
TEXTILE DESIGN LAB

DHARMA dis. 600 Outdoor FR

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	97% PP; 3% PL
ALTEZZA / WIDTH	140 cm +/- 3%
PESO / WEIGHT	950 g/ml +/- 5%

COD. NOMENCLATURA / TARIFF CODE	54077300

VARIAZIONE DIMENSIONALE AI LAVAGGI / DIMENSIONAL STABILITY		
LAVAGGIO IN ACQUA a 30°C delicato GENTLE WASHING AT 30°C	EN ISO 6330	ORDITO/WARP ≤ 2% TRAMA/WEFT ≤ 1%
SOLIDITA' DEL COLORE / COLOUR FASTNESS		
SOLIDITA' ALLO SFREGAMENTO A SECCO DRY RUBBING FASTNESS	EN ISO 105-X12	≥ 4/5
SOLIDITA' ALLO SFREGAMENTO AD UMIDO WET RUBBING FASTNESS	EN ISO 105-X12	≥ 4/5
SOLIDITA' ALLE INTEMPERIE – TEST ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO WEATHERING – XENON TEST	EN ISO 105-B04	≥ 7
SOLIDITA' ALL'ACQUA DI MARE COLOUR FASTNESS TO SEA WATER	EN ISO 105-E02	5
SOLIDITA' ALL'ACQUA CLORATA COLOUR FASTNESS TO CHLORINATED WATER	EN ISO 105-E03	5
TEST FISICI / PHYSICAL TESTS		
PILLING	EN ISO 12945-2	≥ 4
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE	EN ISO 12947-2	≥ 50.000 giri / rubs
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE TEAR STRENGHT	EN ISO 13937-3	ORDITO/WARP > 400 N TRAMA/WEFT > 400 N
RESISTENZA ALLA TRAZIONE TENSILE STRENGHT	EN ISO 13934-2	ORDITO/WARP > 1.000 N TRAMA/WEFT > 1.000 N
SCORRIMENTO DELLE CUCITURE SEAM SLIPPAGE	EN ISO 13936-2	ORDITO/WARP ≤ 4 mm TRAMA/WEFT ≤ 4 mm
REAZIONE AL FUOCO / FIRE BEHAVIOR		
BS 5852-1:1979	CIGARETTE	PASS
BS 5852-1:1979	MATCH	PASS on FR foam 35 Kg/m^3
EN 1021-1:2014	CIGARETTE	PASS
EN 1021-2:2014	MATCH	PASS on FR foam 35 Kg/m^3
CALIFORNIA BULLETIN TB 117:2013		PASS
ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE / CARE INSTRUCTIONS (ISO 3758)		
	NON STROFINARE SUL DIRITTO / DO NOT RUB ON THE FACE SIDE	

I valori riportati si riferiscono ai campioni da noi testati e potrebbero essere suscettibili di leggere variazioni da partita a partita REV. n. 00 del 20/01/2023()
The results refer to the tested samples and may slightly vary from batch to batch.

Beratung und Vertretung in der Schweiz:
Lohnke
Leder und Textil
Friedrichshafnerstrasse 51 I 8590 Romanshorn
Tel. 071 477 18 18 I www.ledtex.ch


GLAMOUR TEXTILE DESIGN LAB

DHARMA dis. 700 Outdoor FR

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	60% PP; 40% PL	
ALTEZZA / WIDTH	140 cm +/- 3%	
PESO / WEIGHT	710 g/ml +/- 8%	
RAPPORTO / REPEAT PATTERN	Trama / orizzontale 35 cm Weft /horizontal	
	Ordito / verticale. 47 cm Warp /vertical	
COD. NOMENCLATURA / TARIFF CODE	54077300	
VARIAZIONE DIMENSIONALE AI LAVAGGI / DIMENSIONAL STABILITY		
LAVAGGIO IN ACQUA a 30°C delicato GENTLE WASHING AT 30°C	EN ISO 6330	ORDITO/WARP ≤ 2% TRAMA/WEFT ≤ 1%
SOLIDITA' DEL COLORE / COLOUR FASTNESS		
ALLO SFREGAMENTO A SECCO TO DRY RUBBING	EN ISO 105-X12	≥ 4/5
ALLO SFREGAMENTO AD UMIDO TO WET RUBBING	EN ISO 105-X12	≥ 4/5
ALLE INTEMPERIE – TEST ALLA LUCE TO WEATHERING- XENON TEST	EN ISO 105-B04	≥ 7
ALL'ACQUA DI MARE TO SEA WATER	EN ISO 105-E02	5
ALL'ACQUA CLORATA TO CHLORINATED WATER	EN ISO 105-E03	5
TEST FISICI / PHYSICAL TESTS		
PILLING	EN ISO 12945-2	≥ 4
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE	EN ISO 12947-2	≥ 30.000 giri/ rubs
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE TEAR STRENGHT	EN ISO 13937-3	ORDITO/WARP > 300 N TRAMA/WEFT > 300 N
RESISTENZA ALLA TRAZIONE TENSILE STRENGHT	EN ISO 13934-2	ORDITO/WARP > 600 N TRAMA/WEFT > 600 N
SCORRIMENTO DELLE CUCITURE SEAM SLIPPAGE	EN ISO 13936-2	ORDITO/WARP ≤ 6 mm TRAMA/WEFT ≤ 6 mm
REAZIONE AL FUOCO / FIRE BEHAVIOR		
BS 5852-1:1979	CIGARETTE	PASS
BS 5852-1:1979	MATCH	PASS with FR FOAM 35 Kg/m³
EN 1021-1:2014	CIGARETTE	PASS
EN 1021-1:2014	MATCH	PASS with FR FOAM 35 Kg/m³
CALIFORNIA BULLETIN TB 117:2013		PASS

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE / CARE INSTRUCTIONS (ISO 3758)



NON STRIZZARE / DO NOT WRING
NON STROFINARE SUL DIRITTO / DO NOT RUB ON THE FACE SIDE

I valori riportati si riferiscono ai campioni da noi testati e potrebbero essere suscettibili di leggere variazioni da partita a partita
The results refer to the tested samples and may slightly vary from batch to batch.

REV. n. 02 del 27/06/2024()

Beratung und Vertretung in der Schweiz:
Lohnke Leder und Textil
Friedrichshafnerstrasse 51 I 8590 Romanshorn
Tel. 071 477 18 18 I www.ledtex.ch