Technische Eigenschaften HORO 66

HORO 66



Technische Spezifikation

• Produktbezeichnung	HORO 66 Industrie- und Objektstoff
• Zusammensetzung	100% Polyester
• Breite	140 cm
• Gewicht pro m²	ca. 560 g
• Schallabsorber	Ɑw 0,70 gefaltet, Ɑw 0,60 nicht gefaltet, ISO 354 - G Typ
• Brandschutzklasse	1IM - UNI 9175, Klasse 1 - UNI 9177, Klasse 1 EN 13773, EN 1021 part 1/2, BS 7176 + A1 medium hazard, BS 5852 crib 5, DIN 4102 B1, NF P 92 503 - M1, NF D 60 013 (AM 18), NFPA 260, NFPA 701 bestanden, California TB 117-2013, IMO Ftp Code 307 part 8, ÖNORM B3825 - normal brennbar
• Martindale	100.000 Scheuertouren ISO 12947-2
• Lichtechtheit	ISO 105 B02, 5
• Pilling	ISO 12945-2, 4/5
• Nahtschiebefestigkeit	ISO 13936-0 Kette 3.00mm, Schuss 3.00mm
• Scheuerfestigkeit	ISO 105 X12 trocken 4/5, nass 4
• Färbung	Stückfärbung
• Bestellmenge	Coupon oder in ganzen Rollen erhältlich ca. 30-40lfm
• Lieferfrist	ab Bestellzeitpunkt ca. 7-10 Tage





Alle Angaben ohne Gewähr, ab September 2021

Hinweis: Durch die System- oder Monitoreinstellungen können Farbabweichungen bei den Mustern entstehen!
Bitte verlangen Sie bei Interesse Stoffmuster.

Lohnke Leder und Textil

Friedrichshafnerstrasse 51, 8590 Romanshorn
+41 71 477 18 18 +41 71 477 18 19 +41 79 477 20 70
lohnke@ledtex.ch www.ledtex.ch