
Technische Eigenschaften DELIRIUM

DELIRIUM



Technische Spezifikation

• Produktbezeichnung	DELIRIUM Polster- und Möbelstoff
• Zusammensetzung	35%PC 24%PL 19%VI 14%CO 3%ANDERE
• Breite	140 cm
• Gewicht pro lfm	ca. 900 g
• Martindale	40.0000 Scheuertouren EN ISO 12947-2
• Farbechtheit	EN ISO 105 X 12 trocken >4, nass >3, EN ISO 105-B02 trocken >4
• Pilling	EN ISO 12945-2, >3/4
• Formbeständigkeit	EN ISO 3175-3 Kette <2%, Schuss <2%, EN ISO 6330 Kette <4%, Schuss >4%
• Nahtschiebefestigkeit	EN ISO 13936-2 Kette <7.0mm, Schuss <7.0mm
• Reissfestigkeit	EN ISO 13937-3 Kette >100N, Schuss >50N
• Zugfestigkeit	EN ISO 13934-2 Kette >1000N, Schuss >600N
• Bestellmenge	Coupon oder in ganzen Rollen erhältlich
• Lieferfrist	ab Bestellzeitpunkt ca. 7-10 Tage



Alle Angaben ohne Gewähr, ab Oktober 2021

Hinweis: Durch die System- oder Monitoreinstellungen können Farbabweichungen bei den Mustern entstehen!
Bitte verlangen Sie bei Interesse Stoffmuster.

Lohnke Leder und Textil

Friedrichshafnerstrasse 51, 8590 Romanshorn
+41 71 477 18 18 +41 71 477 18 19 +41 79 477 20 70
lohnke@ledtex.ch www.ledtex.ch