Technische Eigenschaften MINORCA

MINORCA



Technische Spezifikation

• **Produktbezeichnung**	MINORCA Outdoorstoff
• **Zusammensetzung**	63% Polypropylen 37% Polyester
• **Breite**	140 cm
• **Gewicht pro lfm**	ca. 570 g
• **Brandschutzklasse**	EN 1021 1:2014 (Zigaretten Test) bestanden, EN 1021 2:2014 bestanden auf FR Schaum, TB 117 (California Bulletin) section N.1 bestanden, 2010 FTP Code part 8 res. bestanden, UNI EN ISO 8456 – 9175 bestanden, NFPA 260 bestanden
• **Martindale**	50.000 Martindale UNI EN ISO 12947-2 + ASTM D4157
• **Lichtechtheit**	UNI EN ISO 105-B02, >7, AATCC 16.3, 5
• **Farbechtheit**	UNI EN ISO 105 X 12 trocken >4-5, nass >4-5, AATCC8 trocken >4-5, nass >3-4, UNI EN ISO 105 E02-1996, 5 (Salzwasser), UNI EN ISO 105 E03-2010, 5 (Chlorwasser)
• **Pilling**	UNI EN ISO 12945-2:2002, 4
• **Nahtschiebefestigkeit**	UNI EN ISO 13936-2:2004 Kette <6.0mm, Schuss <5.0mm, ASTDM434 <6.0mm, Schuss <5.0mm
• **Bestellmenge**	Coupon oder in ganzen Rollen erhältlich
• **Lieferfrist**	ab Bestellzeitpunkt ca. 7-10 Tage





Alle Angaben ohne Gewähr, ab Oktober 2021

Hinweis: Durch die System- oder Monitoreinstellungen können Farbabweichungen bei den Mustern entstehen!
Bitte verlangen Sie bei Interesse Stoffmuster.

Lohnke Leder und Textil

Friedrichshafnerstrasse 51, 8590 Romanshorn
+41 71 477 18 18 +41 71 477 18 19 +41 79 477 20 70
lohnke@ledtex.ch www.ledtex.ch