

EMBASSY STRUCTURE DIS. 1766



Technische Spezifikation

• Produktbezeichnung	EMBASSY STRUCTURE DIS. 1766 Polster- und Möbelstoff
• Zusammensetzung	56%VI 28%CO 16%PL
• Breite	140 cm
• Gewicht pro lfm	ca. 925 g
• Brandschutzklasse	BS 5852: 1979 source 0 (Zigaretten Test) N/D, BS 5852: 2006 source 0 (Zigaretten Test) N/D, EN 1021-1 (Zigaretten Test) N/D, CAL 117 N/D, NFPA 260/UFAC N/D
• Martindale	>20.000 Scheuertouren ISO 12947-2
• Lichtechtheit	ISO 105 B02, 4/5
• Pilling	ISO 12945-2, 3/4
• Nahtschiefbefestigkeit	ISO 13636-2 Kette 3.00mm, Schuss 3.00mm
• Scheuerfestigkeit	ISO 105 X12 trocken 4, nass 4
• Bestellmenge	Coupon oder in ganzen Rollen erhältlich zwischen 25-40lfm
• Lieferzeit	ab Bestellzeitpunkt ca. 7-10 Tage



Alle Angaben ohne Gewähr, ab Oktober 2021

Hinweis: Durch die System- oder Monitoreinstellungen können Farbabweichungen bei den Mustern entstehen!
Bitte verlangen Sie bei Interesse Stoffmuster.