

# Produktinformationsblatt

## SIT SilFlex Primer 1K Metall

Verwendung:	<b>Grundierung zur Haftvermittlung zwischen Metalluntergründen für die anschließende Applikation von SIT SilFlex 1 K LF</b>	
Anwendung:	<b>Grundierung unter Abdichtung mit SIT SilFlex 1 K LF</b>	
Farbe:	<b>schwarz</b>	
Trägereinlage:	<b>keine</b>	
Artikel Nummer	<b>Gebinde 750 gr. Metalldose</b>	<b>Nr.:7002</b>
Zulassung:	<b>Laut System von SIT SilFlex 1 K LF</b>	

- Produktbeschreibung:** 1-komponentige Grundierung zur besseren Haftvermittlung auf Metalluntergründe.  
Eigenschaften:  
- geringer Verbrauch  
- leichte Verarbeitung  
- kurze Abluftzeit
- Einsatzbereiche:** SIT SilFlex Primer 1 K Metall wird als Grundierung zur besseren Haftvermittlung zwischen Metalluntergründen, z.B. Alu, Zink, Kupfer usw.
- Leistungsbeschreibung:** Der zu beschichtende Untergrund laut der Untergrundtabelle vorbereiten. Vor der Applikation der Grundierung diese homogen aufgerührt bzw. im Gebinde geschüttelt werden. Die Grundierung mit einem Pinsel auf den vorbereiteten Untergrund dünn auftragen.  
Verbrauch ca. 80 – 100 gr./m<sup>2</sup>  
  
Hierbei in allen Bereichen, vor allem in Ecken, Materialanhäufungen vermeiden und ggfs. mit dem Pinsel überschüssiges Material ausstreichen um höherer Schichtdicken zu vermeiden.  
Die Produkteignung ist ggf. durch Haftzugversuche zu ermitteln.
- Lagerung:** Die Lagerfähigkeit im ungeöffneten, frostfrei gelagertem Originalgebinde mind. 12 Monate. Direkte Sonneneinstrahlung der Gebinde vermeiden. Nach der Teilmengenentnahme das Gebinde wieder luftdicht verschließen.
- Entsorgung:** Angaben entsprechend des aktuellen Sicherheitsdatenblattes.