

BYLAPRIME S

Beschreibung

Manche Metalle, z.B. Edle Stahl, oder Kunststoffe lassen sich mit Epoxidharz-Klebstoffen nur unbefriedigend verkleben. Bylaprime S verbessert Haftung und Wasserbeständigkeit entscheidend.

Mit **Bylaprime S** existiert nun eine einfache, rationelle und schnelle Methode der Oberflächenaktivierung: Nach Grundreinigung der zu verklebenden Flächen dünn mit einem Pinsel einstreichen oder besprühen, 10 bis 60 sec trocknen lassen, dann Klebstoff auftragen.

Technische Daten

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Aussehen: | farblos |
| Dichte [g/ml]: | 0,8 |
| Viskosität [mPas]: | ca. 1 |
| Flammpunkt [°C]: | 13 |
| Gefahrenklasse nach VbF: | A I |
| Sicherheitshinweis: | F, leicht entzündlich |

Obige Angaben sind allgemeine und unverbindliche Richtlinien. Wir empfehlen, die Eignung unserer Produkte durch geeignete eigene Versuche zu prüfen.